

Страница продукта
на сайте

Стармекс Кристалл

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ

Стармекс Кристалл - сухая гидроизоляционная смесь, содержащая активные компоненты, проникающие в тело бетона по порам, капиллярам и микротрещинам. В структуре бетона между активными компонентами Стармекс Кристалл и продуктами гидратации цемента происходит химическая реакция, в результате которой образуются нерастворимые кристаллические соединения, препятствующие проникновению воды в бетон, но сохраняющие при этом его паропроницаемость.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция новых и существующих конструкций из бетона и железобетона;
- Гидроизоляция влажных помещений, заглубленных сооружений, лифтовых шахт, тоннелей, подпорных стен, плит перекрытия, резервуаров, силосов, очистных сооружений, колодцев и т.п.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Образует стабильные нерастворимые кристаллические структуры в порах и микротрещинах бетона, распространяющиеся наиболее активно в присутствии воды, как в направлении, так и против направления действия гидростатического давления. Образовывает объемный гидроизоляционный слой с повышением водонепроницаемости бетона не менее, чем на 3 ступени. Благодаря сохраняющейся активности действующих веществ, состав способен залечивать даже вновь образующиеся трещины шириной раскрытия до 0,4 мм и восстанавливать водонепроницаемость основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение водонепроницаемости при позитивном и негативном гидростатическом давлении;
- Паропроницаемость;
- Повышение морозостойкости;
- Обладает осмотическим действием;
- Повышает химическую стойкость бетона и обладает антакоррозионными свойствами;
- Не содержит летучих органических веществ, экологически безопасен. Подходит для контакта с питьевой водой;
- Легко наносится.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, масла и прочих препятствующих адгезии веществ. Материал можно наносить на пористые основания. Когезионная прочность основания должна составлять не менее 1,5 МПа. Перед нанесением смеси увлажните основание, не оставляя излишков воды.

Приготовление смеси

Перемешивание необходимо производить строительным миксером (400-600 об/мин). Мешок Стармекс Кристалл 25 кг смешивают с 6,75-7,25 л воды. Сухую смесь Стармекс Кристалл добавляют в воду затворения и перемешивают в течение 2 минут. Дать смешанному составу постоять 2-5 минут, затем продолжить смешивание ещё в течение 2-3 минут до получения консистенции, пригодной для нанесения.

Нанесение кистью и механизированное нанесение

Стармекс Кристалл наносят в два слоя кистью или подходящим оборудованием для набрызга. Расход смеси составляет 0,75 кг/м² на один слой. Необходимо защитить покрытие от повышенных температур, мороза и сильного ветра во время нанесения и в первые 24 часа после нанесения. Слои необходимо наносить во взаимно перпендикулярных направлениях для обеспечения адгезии. Второй слой рекомендуется наносить не менее чем через 6-8 часов, но не позже чем через 24 часа после нанесения первого слоя.

Нанесение сухой просыпкой

Стармекс Кристалл может наноситься методом просыпки по тонкому бетону и установленному арматурному каркасу. В этом случае формируется барьер против поднятия капиллярной влаги в фундаментных плитах и ограждающих конструкциях.

Перед нанесением Стармекс Кристалл необходимо увлажнить водой тонкий бетон и арматуру, затем просыпать по ним Стармекс Кристалл из расчета 1,2-2,0 кг/м². Расход смеси зависит от частоты арматурного каркаса. Последующая укладка бетона по покрытию Стармекс Кристалл может производиться через 60 мин, как только часть Стармекс Кристалл начнет реагировать с тонким бетоном, проникая в его капиллярную сеть. Оставшаяся часть продукта прореагирует с бетоном при последующей заливке плиты, проникая в ее поры. При этом происходит повы-

шение водонепроницаемости бетона с наружной стороны фундаментной плиты.

Сухую смесь Стартмекс Кристалл можно наносить методом просыпки на выровненную и увлажненную свежеуложенную бетонную смесь. Расход материала 1,0 кг/м².

Чрезмерно быстрое высыхание поверхности также мешает нормальному процессу гидратации Стартмекс Кристалл. Отдельные области (колонны, углы, выводы труб, стыки и деформационные швы) должны быть обработаны соответствующим образом.

Очистка

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.

РАСХОД

Нанесение кистью и механизированное нанесение

Ориентировочный расход Стартмекс Кристалл составляет около 0,75 кг/м² на слой, на покрытие в два слоя - около 1,5 кг/м². Реальный расход зависит от пористости, состояния основания, условий и метода нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Стартмекс Кристалл.

Параметры	Стандарт	Показатели
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	ГОСТ 8735	≥0,63
Содержание зерен наибольшей крупности, %	ГОСТ 8735	≥5,0
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735	1300±100
Количество воды для затворения, % масс.		28±1
Плотность растворной смеси, кг/м ³	ГОСТ Р 58767	2000±200
Подвижность смеси по расплыву конуса на встряхивающем столике, мм	ГОСТ Р 58277	220±20
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	ГОСТ Р 58277	≥40
Прочность на сжатие, 28 сут, МПа	ГОСТ Р 58277	не допускается снижение класса бетонов (*)
Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 31383	не менее ΔW3 (**)
Марка по морозостойкости	ГОСТ Р 58277	не допускается снижение марки бетонов (*)
Технологический перерыв до ввода в эксплуатацию, сут		14
Минимальная температура нанесения, °C		+5

(*) - по сравнению с показателями необработанного бетона

(**) - выше не менее чем на три ступени по сравнению с необработанным бетоном

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

