

Страница продукта
на сайте

Маногард Топ 115

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ, КИРПИЧА, БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

Маногард Топ 115 - химически активная жидкая пропитка для минеральных оснований, предназначенная для защиты от истирания, воздействия химически агрессивных сред, замораживания. Создает на обработанной поверхности матовую пленку, не изменяя цвет основания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для защиты и придания декоративных свойств брусчатке, кладке из камня и кирпича, поверхности бетонных конструкций, элементам фасада.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохраняет естественный цвет и текстуру основания, не желтеет;
- Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, материал инертен по отношению к воздействию большинства обычных кислот, щелочей, растворителей, битума, смазок и масел;
- Предупреждает формирование поверхностной извести и отложений загрязняющих веществ;
- «Отталкивает» дождевую воду, предотвращает её впитывание и улучшает внешний вид основания;
- Защищает от механического износа, воздействия мороза, солей (сульфатов, хлоридов и нитратов);
- Нетоксичен, негорюч, взрывобезопасен, не имеет запаха.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Перед нанесением Маногард Топ 115 следует удалить с поверхности отслаивающиеся и рыхлые слои, цементное молочко, загрязнения, ранее нанесенные защитные покрытия. Маногард Топ 115 должен наноситься только на структурно твердые поверхности. Продукты абразивной обработки должны быть полностью удалены с поверхности. В случае наличия на поверхности воска, жира, нефтепродуктов следует удалить загрязнения при помощи обезжиривающего средства или сильнодействующего моющего средства, растворенного в теплой воде. После очистки загрязнений поверхность должна быть тщательно промыта чистой водой. Поверхность должна быть очищена от любого покрытия, пленки или загрязнений, которые могут препятствовать впитыванию материала в основание.

Нанесение

Перед нанесением Маногард Топ 115 тщательно пере-

мешайте состав. Материал не наносится при температуре воздуха и поверхности ниже +10°C и относительной влажности воздуха более 60%.

Маногард Топ 115 наносится с помощью кисти, валика или распылителя низкого давления в 1 слой с расходом 0,1 л/м². Материал распределяется по поверхности равномерно, не допускается образования луж и наплывов. На больших площадях Маногард Топ 115 наносится непрерывно и переходы между наносимыми участками формируются исключительно по свеженанесенному мокрому слою, не допускается нанесение на высохший или частично высохший слой. Материал, нанесенный на высохший или частично высохший слой, образует лужу и удаляется до высыхания. Не допускается высыхание луж, так как остатки материала впоследствии будет очень трудно удалить. По истечении 60 минут после нанесения Маногард Топ 115, не впитавшийся в поверхность, тщательно удаляется с помощью чистой ветоши или резиновой ракли.

Очистка

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой с мыльным раствором сразу после применения.

РАСХОД

Расход материала составляет 0,1 л/м² на 1 слой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от +10°C до +40°C в герметичной упаковке. Не допускать продолжительного воздействия солнечных лучей. Не замораживать. В рекомендованных условиях срок годности материала составляет не менее 5 лет.

УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Канистра 25 л	24 шт

ЦВЕТ

Молочный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Маногард Топ 115 не токсичен, но следует избегать контакта материала с кожей и слизистой глаз. Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, немедленно промойте это место водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой в течение 15 минут, при этом старайтесь не тереть. Если раз-

дражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу. Не вдыхать испарения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Маногард Топ 115.

Параметры	Показатели
Плотность при 20°C, кг/м³	1000±50
Консистенция	Жидкость
Время высыхания на отлип при 23°C, ч	1
Время перед нанесением следующего слоя, ч	4
Время полной полимеризации, ч	24
Время до пуска пешеходного движения, ч	5
Время до пуска транспорта, ч	24
Температура воздуха и поверхности при нанесении	от +10°C до +35°C

ТО Маногард Топ 115 ред 3-75.07

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

ГИДРОЗО®



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАЗАНЬ ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕРМЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ КРАСНОЯРСК ВЛАДИВОСТОК
+7 (495) 660-96-27 +7 (812) 240-06-88 +7 (843) 222-85-93 +7 (343) 287-08-22 +7 (905) 860-03-31 +7 (863) 300-49-00 +7 (960) 758-28-48 +7 (964) 451-93-11

