



Страница продукта
на сайте

Маногард 237

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СМОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

ОПИСАНИЕ

Маногард 237 – силан/силоксановая водная эмульсия для гидрофобизации и защиты натурального известняка, легких бетонов, штукатурок и других минеральных строительных материалов. Поверхность, обработанная Маногард 237 сохраняет паропроницаемость, обладает устойчивостью к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидрофобизация и защита фасадов из бетона, кирпича и штукатурки, оснований из натурального известняка и других минеральных строительных материалов;
- Защита бетонных и оштукатуренных оснований от образования высолов;
- «Отталкивает» дождевую воду от кирпичной кладки или декоративной керамики, предотвращает её впитывание и сохраняет внешний вид поверхности;
- Защита поверхности от повреждений, вызванных абсорбцией воды, водорастворимых солей и прочих вредных веществ;
- Может применяться для гидрофобизации и защиты гипсовых штукатурок и гипсокартона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое достижение эффекта гидрофобизации поверхности;
- Повышает стойкость к циклам замораживания-оттаивания;
- Снижает капиллярную абсорбцию строительных материалов, не влияя на их паропроницаемость;
- Предупреждает формирование поверхностных солевых образований;
- Обеспечивает хорошую адгезию при дальнейшем окрашивании;
- Не содержит растворителей.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех возможных загрязнений, обезжирена. Трещины и дефекты устранили с помощью ремонтного материала, например, Стармекс РМЭ. При необходимости швы кирпичной кладки, а также швы между блоками конструкции должны быть расшиты и восстановлены с использованием подходящих для этих целей материалов.

Рекомендуется производить нанесение на пробном участке поверхности, чтобы предварительно оценить впитывающую способность основания и его внешний вид после высыхания продукта.

Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешайте продукт. Наносите Маногард 237 тонкой волосистой щеткой или распылением при низком давлении внимательно и аккуратно, не делая пропусков. Нанесите состав узкими полосами снизу-вверх, не пытаясь охватить большие площади. Вся обрабатываемая поверхность должна быть тщательно пропитана материалом Маногард 237. Рекомендуется наносить два слоя «мокрый по мокрому» с интервалом в 1-3 часа.

Очистка

По окончании работы инструмент следует тщательно вымыть водой.

ВНИМАНИЕ!

- Вследствие водоэмульсионной природы не подходит для строительных материалов с плотной структурой и низкой впитывающей способностью: плотного природного камня и высокоплотного бетона.
- Не начинать работы по гидрофобизации во время дождя, или если дождь ожидается в ближайшие 12 часов. Если дождь начался во время проведения работ, обработанный участок необходимо укрыть до прекращения осадков.

РАСХОД

Расход материала составляет 0,2-0,7 л/м².

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в заводской закрытой упаковке. Хранить в сухом и теплом крытом помещении при температуре не ниже 5°C. Защищать от влаги и заморозков.

УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Канистра 25 л	24 шт
Бочка 200 л	4 шт

ЦВЕТ

Бесцветный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Маногард 237 не токсичен, но следует избегать контакта материала с кожей и слизистой глаз. Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, немедленно промойте это место водой. При

попадании материала в глаза промойте их чистой водой в течении 15 минут, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу. Не вдыхать испарения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Маногард 237.

Параметры	Показатели
Плотность, кг/м ³	1000±50
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Вязкость, мПа·с	5
Расход на покрытие, л/м ²	0,2-0,7
Время между нанесением слоев при 23°C, ч	1÷3
Температура поверхности и воздуха при нанесении	от +5°C до +40°C

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

ГИДРОЗО®



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА +7 (495) 660-96-27 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 240-06-88 КАЗАНЬ +7 (843) 222-85-93 ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 287-08-22 ПЕРМЬ +7 (905) 860-03-31 РОСТОВ-НА-ДОНУ +7 (863) 300-49-00 КРАСНОЯРСК +7 (960) 758-28-48 ВЛАДИВОСТОК +7 (964) 451-93-11

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**